



Informatie, leg en behandeladvies terracotta tegels.

Wij hebben verschillende soorten terracotta tegels (ook wel estriken genoemd) in ons assortiment. Dit is een erg mooi produkt als je weet wat je koopt. Onze terracotta tegels zijn handgemaakte tegels van klei. Deze zijn poreus en hebben afwijkingen in vorm, patroon en kleur ook kunnen ze geringe mate van zout en kalkuitslag vertonen. Als een vloer op de juiste manier is behandeld is deze makkelijker in onderhoud, het wil echter niet zeggen dat er nooit vlekken in zullen trekken. Het is een authentieke vloer die leeft en ook als zodanig moet worden gezien.

Leg advies:

Zorg voor een tegelzetter die ervaring heeft met het leggen van dit soort materiaal.

Leg de vloer pas als alle andere bouwwerkzaamheden zijn gedaan hierdoor voorkom je onnodige vervuiling.

Zorg voor een vlakke stabiele ondergrond.

Terracotta tegels dienen te worden verlijmd met een flexibele lijm (**leg ze niet in de specie of cement**).

Door het gebruik van een grove lijmkam van minimaal 1,5 cm, kan men de dikte verschillen van de tegels opvangen.

Werk schoon en zorg dat er geen lijmresten en voegsel op de tegels blijft zitten.

Verlijmen

Omdat de plavuizen in maat verschillen is het moeilijk deze op het oog te leggen, beter is om te werken met vlakken waarin je nooit teveel kunt afwijken. Maatverschillen worden opgevangen met de voeg dus de voeg is niet overal even dik.

Inwassen

Terracotta kan met mengsel van zand / cement (mengverhouding 3 zand : 1 cement) worden ingevoegd, voeg water toe tot het een papje wordt. Er zijn ook kant en klare voegmiddelen te verkrijgen speciaal voor terracotta.

Maak voordat u begint met inwassen de tegel goed nat. Voeg ongeveer 2 m² in en maak het gelijk goed schoon met een spons en schoon water.

De tegels kunnen ook vooraf voorzichtig worden behandeld met **filasatin**, door dit produkt te gebruiken is het voegsel makkelijker van de tegel te verwijderen. Zorg er wel voor dat alleen het oppervlak van de tegel ermee behandeld wordt, **niet** in de voegen lopen dan hecht de voeg niet goed meer.

Als men de vloer bij het inwassen gelijk goed schoon maakt scheelt dat een hoop werk achteraf.

Na het leggen de vloer niet afdekken. (het vocht moet eruit kunnen)



Behandeladvies terracotta met wax

Stap 1 Reinigen vloer

Na ongeveer een week als de voeg is uitgehard kan de vloer worden gereinigd, als het goed is is de vloer redelijk schoon en kun je hem gewoon reinigen met water.

Indien er nog cement sluiert of witte salpetervlekken op de vloer zichtbaar zijn, kunnen deze worden gereinigd met **Deterdek**. Verdun de deterdek 1:5 en breng deze op de vloer aan met schrobbezem / schrobmachine en maak de vloer schoon, **spoel de vloer goed na met schoon water**. Met een waterstofzuiger kan je het vieze water sneller opzuigen dit werkt beter dan dweilen.

Vervolgens de vloer goed laten drogen (variërend van enkele dagen indien men vloerverwarming heeft tot enkele weken). Als de vloer goed schoon en droog is kan er worden begonnen met stap 2.

Stap 2 Impregneren

Na ongeveer 2 weken droogtijd dit kan ook langer duren. (de vloer moet goed droog zijn) **impregneer olie** opbrengen met een blokwitter. Na het opbrengen moet de vloer ongeveer 5 uur drogen (niet op lopen). Indien nodig herhalen, de impregneer olie moet wel in de tegel trekken als het erop blijft liggen verwijderen met een doek.

Stap 3 Waxen

Breng de vaste was op met een borstel en wrijf deze in de vloer, verwijder overtollige was met een doek. Herhaal deze handeling na 8 uur nog een keer.

Stap 4 Vloeibarewas

Een dag na het waxen kun je **filasatin** puur aanbrengen op de vloer met een doek.

Onderhoud

Voor het onderhoud een 1 kopje filasatin oplossen in dweilwater ongeveer 1x in 4 weken, dit is om de vloer te onderhouden. Als de vloer erg schraal is kan dit ook puur worden gebruikt. De vloer mag naast het gebruik van vloeibare was ook worden gedweild met een **voedende zeep**.



Behandeling met Oxaan olie (vloerolie X10)

Met oxaanolie bouw je lagen op, je lakt de vloer als het ware af. De terracotta vloer krijgt een glanzend uiterlijk. Het voordeel is dat hij nog makkelijker is in onderhoud. Nadeel is dat er een glanslaag op komt wat veel mensen niet zo mooi vinden. De meeste mensen geven de voorkeur aan de natuurlijke behandeling met olie en was.

Volg het leggen en reinigen zoals beschreven, **let op!** Gebruik met het voegen **geen** filasatin of andere voeghulpmiddelen ivm hechting van de oxaanolie.

lak de vloer pas af als deze goed uitgedroogd en ontvet is.

Vloerolie X10 moet worden verdunt met 50% terpentine en op de tegels worden aangebracht met blokwitter / kwast. Het werkt als een soort lak en er moeten verschillende lagen worden opgebracht. Hou rekening met een droogtijd van 10 uur aan tussen de lagen. Na een paar lagen blijft deze op de tegel liggen als een laklaag. De vloer krijgt een glanzend uiterlijk en hoeft verder niet met vloeibare was of zeep te worden onderhouden.